

縮合型液状シリコーンゴム用硬化剤 CE60, CE601

CE60 および CE601 は、縮合型液状シリコーンゴム用の硬化剤です。硬化が非常に速いのが特長です。TSE350、TSE3502、TSE3504 などの型取り用縮合型液状シリコーンゴムの速硬化用硬化剤として使用されます。

特長

- 非常に硬化が速い硬化剤です。
- 深部硬化性に優れています。
- 用途により外観を選択できます。
 - CE60 : 赤色
 - CE601 : 無色透明

特性例

項目		CE60	CE601
外観		赤色液状	無色透明液状
標準添加量 (主剤 100 部あたり) 重量部		0.5	
作業可能時間(25)	0.5 重量部添加 min	6	
	1.0 重量部添加 min	4	

使用方法

- TSE350 などの縮合型液状シリコーンゴムを清浄な容器に量りとり、CE60(または CE601)を必要量添加してください。
- スパチュラなどで、均一になるまでよく混合してください。特に容器の壁・底の部分などに注意してください。
- ワーク・型に流し込み室温で硬化させてください。

取扱い上の注意

- 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
- 換気のよい所で使用してください。
- CE60、CE601の混入は、付加型シリコーンゴムの硬化不良の原因になります。縮合型シリコーンゴムを扱う容器、道具などを、付加型シリコーンゴム用と共用することは避けてください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

CE60

10g ポリピン(1 ケース 100P 入り)

100g ガラスピン(1 ケース 20P 入り)

CE601

10g ポリピン(1 ケース 100P 入り)

100g ガラスピン(1 ケース 20P 入り)

消防法

CE60 : 危険物第 4 類第 3 石油類

CE601 : 危険物第 4 類第 3 石油類

発行：2000年10月/改訂2002年10月、CE60, CE601 J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182, 0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411